Lieferspezifikation
Delivery Specification
Spécification de livraison

Evalith® DH120 TL

Glasfaser | Glass fibers | Fibres de verre
Durchmesser: 13 µm Länge: 18 mm
Diameter: 13 µm Length: 18 mm
Diamètre: 13 µm Longueur: 18 mm

Bindemittel | Binder | Liant
Modifiziertes Harnstoff-Formaldehydharz
Modified urea formaldehyde resin
Résine urée formaldéhyde modifiée

Brandverhalten | Fire Behaviour | comportement au feu
Produkt erfüllt Anforderung der Baustoffklasse DIN 4102-A2
Product meets the requirements of class DIN 4102-A2 building materials
Produit conforme aux exigences de la classe des matériaux de construction DIN 4102-A2

Prüfmerkmal Tested Characteristic Caractéristique contrôlée	JM-Prüfvorschrift Test based on Prescription du test	Einheit unit unité	Min-Wert Min. Value Valeur Min.	Sollwert Nom. Value Valeur nom.	Max-Wert Max. Value Valeur Max
Flächengewicht Area weight Grammage	4.2 DIN EN 12 127	g/m²	109,0	120,0	138,0
Glühverlust Loss on ignition Perte au feu	4.3.1 DIN EN 13820	%	5,0	7,0	10,0
Dicke Thickness Epaisseur	4.7 DIN EN ISO 9073-2	mm		1,25	
Luftdurchlässigkeit @ 100Pa Air permeability @ 100Pa Perméabilité d'air @ 100Pa	4.8 DIN EN ISO 9237	l/m²/s		2200	
Höchstzugkraft MD Tensile strength MD Résistance à la traction MD	4.4 DIN EN ISO 9073-3	N/5cm	190	280	
Höchstzugkraft CMD Tensile strength CMD Résistance à la traction CMD	4.4 DIN EN ISO 9073-3	N/5cm	100	140	

Bahnbreite: +/-2mm / Bahnlänge: +5m / Maximal 1 Klebestelle pro Rolle, grüne Markierung auf beiden Stirnseiten, maximal 2 Kleberollen pro Lieferung.
Width of Roll: +/-2mm / Roll length: +5m / Maximum of 1 splice per roll, green marks on both edges, maximum 2 spliced rolls per delivery.
Largeur de la bobine: +/-2mm / Longueur de la bobine: +5m / Maximum 1 jonction par bobine, marquage vert sur les deux fronts, maximum 2 bobines avec jonction par livraison.

PRL: Die Standardlauflänge kann bis zu +/-5% von der Nominallauflänge abweichen.
PRL: The standard roll length can diverge up to +/-5% from the nominal length.
PRL: La longueur standard de la bobine peut diverger jusqu'à +/-5% de la longueur nominale.

PRL: Definition Kurzrolle: 65 - <95% der Nominallauflänge. Maximal 2 Kurzrollen je Lieferung.
PRL: Definition short roll: 65 - <95% from nominal length. Maximum 2 short rolls per delivery.
PRL: Définition de bobines courtes: 65 - <95% de la longueur nominale. Maximum 2 bobines courtes par livraison.

Standardverpackung: PE Folie / Rollendurchmesser >200cm: Kantenschutz Luftpolsterfolie, Stretchfolie.
Standard packaging: PE film / roll diameter >200cm: bubble film edge protection, stretch film.
Conditionnement standard: film PE / diamètre de bobine >200cm: film stretch, protection des coins film à bulles.

Wir garantieren die Einhaltung der spezifizierten Merkmale. Diese Spezifikation stellt keine Zusicherung von Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzzweck dar.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Empfänger verpflichtet ist, die Ware vor Verwendung zu prüfen.
We guarantee the compliance of the specified characteristics. These specifications do not represent the assurance of characteristics for certain types of applications.
We formality express that the recipient is obliged to inspect the goods before application.
Nous garantissons le respect des caractéristiques spécifiées. Cette spécification ne représente aucune garantie des caractéristiques pour certains types d'applications.
Nous attirons expressément l'attention sur le fait que le destinataire est tenu de vérifier la marchandise avant son utilisation.

Die Lagerzeit der verpackten Vliesrollen sollte 14 Monate ab Produktionsdatum nicht überschreiten. Bei Überschreitungen sind Nachprüfungen zu empfehlen. Der Vliesstoff muss trocken transportiert und gelagert werden.
Storage period of packed material should not exceed 14 months after date of production. If this is exceeded, we recommend examination of the mat before use. The mat must be kept dry

during storage and transportation.
La période de stockage des bobines emballées ne devrait pas excéder 14 mois à compter de la date de production. Si ce délai est dépassé, il est recommandé de retester le voile avant son utilisation. Le voile de verre doit être transporté et stocké au sec.

Diese Johns Manville Produkte sind Erzeugnisse im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), welche nach den Bestimmungen der CLP-Verordnung 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen weder als gefährlich einzustufen noch zu kennzeichnen sind.
These products of Johns Manville are articles according to Regulation (EC) No.1907/2006 (REACH) and are neither classified as dangerous nor do they need to be labeled according to the CLP regulation 1272/2008 on Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures.
Ces produits de Johns Manville sont des articles conformes à l' Article 3.3 du Règlement (CE) no. 1907/2006 (REACH) qui ne sont pas classifiés dangereux et n'ont pas besoin d'être étiquettés conforme au Règlement CLP 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in unseren Sicherheitsinformationen für Erzeugnisse sowie in unseren Rechtlichen Informationen, welche Sie auf Anfrage erhalten.
You will find further information about our products in our Safety Information for Articles and Regulatory Fact Sheets, which are available on request.
Vous trouvez des informations supplémentaires sur nos produits dans nos Données de Sécurité pour Articles et nos Fiches de Données Réglementaires, qui sont disponibles sur demande.

ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001