


Allmänna uppgifter

Planka	2400 x 260
Total tjocklek	14 mm
Antal plankor per paket	4
Start- och avslutningsplanka	Max. 1 plank av 6
m ² per paket	2,496 m ²
Kg per paket	19,86 kg

Plankans uppbyggnad

Toppskikt	PEFC kontrollerat ursprung	EN 13489	± 3 mm
Stomme	PEFC kontrollerat ursprung		Gran
Baksida	PEFC kontrollerat ursprung	Träfaner	2 mm
Not och fjäder	Längd		Uniclic
	Bredd		Uniclic Multifit



Garanti

Hem miljö	garantivillkor i varje paket	33 år
Uniclic - Multifit		Livstid
Offentlig miljö		Vid förfrågan

Moisture Protection	Innebär en garanti mot uppbyggnad av smutsrester längsmed kanterna på grund av underhåll under åren	10 år
---------------------	---	-------

Stay Clean Technology (Endast lackerade produkter)	Innebär en garanti mot uppbyggnad av smutsrester på ytan och en garanti mot uppbyggnad av smutsrester längsmed kanterna på grund av underhåll under åren	10 år
--	--	-------

Ytskikt

Träslag			Ek
Ursprung			Europa
Ytbehandling	UV-Oljad		2 lager
	UV-härdad lack	Reptåligt toppskikt	5 - 7 lager
Naturlig varians	Pga att trä är ett naturmaterial, kan utseendet på produkten avvika från provet.		
Ytbehandlingar	se katalog / hemsida		

betygsättning

According to EN 13489:2002 Free Class

	Selected	Accent	Lively
	Face of the element		
Sound sapwood	Permitted, colour stained	Permitted, colour stained	Permitted, colour stained
Knots	Permitted if max 20 mm fully filled	Permitted if max 50 mm half or fully filled	Permitted if max 80 mm half or fully filled
Checks/Cracks	Not permitted	Permitted if Closed Crack ≤ 1/2 of the plank	Permitted unlimited
Bark pockets	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Lightning shake	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Grain structure	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Sound heart	Permitted	Permitted	Permitted
Colour variation	Mild natural variation	Lively variation	Very lively variation
Medullary ray	Permitted	Permitted	Permitted
Biodeterioration	Not permitted	Not permitted	Not permitted
	Non-visible parts		

All features permitted without any limitation as to size or quantity if these do not impair the strength or wearing quality of the parquet flooring

Läggning			normkrav	
Flytande		På ett Pergo-mellanlägg	se läggningsanvisning	
Nedlimmat		Pergo polymerharts	se läggningsanvisning	
Allmän aspekt av installerad golv	EN 13489	Fogsprång, beror på nivåskillnader i höjdled (mm)	≤ 0,20	
		Skillnad i bredd (mm)	≤ 0,20	
		Golvet kupar sig i längdled %	≤ 0,1	
		Golvet skålar sig i breddled	≤ 0,2	
Dimensionell stabilitet	ISO 24339	Kort slut kåling maximum %	≤ 0,30	
	30 - 85% relativ fuktighet	Kort slut kåling minimum %	≥ - 0,20	
		Slip på fogarna på korta änden (mm)	≤ 0,20	
		Slip på fogarna på långa änden (mm)	≤ 0,30	
Golvvärme	Lämpligt	se särskilda anvisningar		
Ytbehandling				
Slitstyrka	SIS 923509	Fallande sand	800 - 1000	
	DIN 68861	S33	100 - 1050	
Fläckåtlighet	EN 13442	class 3		
		Golv med "Stay Clean Technology" (Lackerad endast)	Klass 5	
CE	EN 14342:2013	Anmälda organ	0766 EPH Dresden	DOP: På paketet
caster stolar	ISO 4918	Testat med underlagsfoam	25.000	
Halksäkerhet	CEN/TS 15676: 2008	Torr pendeltest	Beroende av struktur och ytbehandling	USRV 37-57
Formaldehydemissioner	EN 717-1	≤E1		
PCP	CEN/TR 14823:2004	≤5 ppm		
Värmegenomgångsmotst änd	EN12664:2001	0,14 m².K/W		
Brandklassning	EN 13501-1	Dfl-s1		
Ekologiska certifikat				
AFFSET	A	Frankrike		
PEFC	PEFC/07-32-37			
EPD	Vid förfrågan			
Nordic Swan Ecolabel	3029 0001			
M1		Finland		

