

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI®

HEY'DI BYGGSPACKEL TURBO

Cementbaserad, spänningsfattig, snabbhärdande spackel för inomhus.

Beskrivning

Hey'di Byggspackel Turbo är en cementbaserad, spänningsfattig, snabbhärdande spackel för inomhus. Fallbyggnad, reparation och generell lagning/utspackling. Läggs i lagtjocklek 0-50 mm. Hey'di Byggspackel Turbo är dammreducerad.

Användningsområden

Hey'di Byggspackel Turbo används på underlag av betong, klinker, spånplattor m.m. innan beläggning med mattor, klinker m.m. I våtutrymmen skall spackeln skyddas med tätsystem och klinker eller plastmatta.

Förarbete - Underlag

Ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementslud på ytan skall mekaniskt slipas bort. Sugande underlag som betong och puts bör primas med Hey'di Specialprimer i förhållandet 1 del Specialprimer till 3 delar vatten, eller Hey'di KZ i samma blandning, på spånplattor används oförtynnad primer. Glatta, ej sugende underlag primas med Hey'di Heft - åtgång ca. 1,5 kilo/m², eller Hey'di Pro Primer Xtra - åtgång ca. 150 gr/m².

Blandning

Håll först rent vatten i hinken, 1,8-2 liter vatten till 10 kilo Hey'di Byggspackel Turbo. Blandning görs med maskin med visp, blandningstid ca. 2 minuter till klumpfri massa. Öppentiden på blandad massa är ca. 15-20 minuter, tillsätt ej mer vatten när massan har börjat styvna. I den kalla årstiden skall säckarna ha rumstemperatur före blandning.

Utförande

Hey'di Byggspackel Turbo påföres med spackel eller liknande. Kan påföras i tjocka lag utan att massan sjunker eller spricker. Redskap rengöres med vatten.

Torktid (ved +10 °C) - Beläggningsbart

Hey'di Byggspackel Turbo kan belastas med lätt gångtraffik efter 45-60 minuter, tät beläggning efter ca. 2 timmar.

Åtgång

1,5 kg/m²/mm.

Lagring

Lagras torrt. Bästa egenskaper fås inom 9 månader från produktionsdatum.

Förpackning

10 kg hink.



TEKNISK DATA

Vattenmängd: 1,8-2 l/10 kg
Materialåtgång: 1,5 kg/m²/mm
Lagtjocklek: 0-50 mm
Brukstid: 15-20 min.
Gångbar: ca. 45 min.
Beläggningsbar: 2 timmar

PRODUKTKODER

Hey'di varunr: 2441
GTIN kod: 7054150024419

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten inneholder cement som, når det blandes med vatten kan irritera hud og øgon. Les alltid varningstext på forpackningen före användning.

Revisionsdatum: 08.07.15



HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.