

Stilleryrd



PRIMER

SE AKRYLBASERAD VIDHÄFTNINGSPRIMER
DK AKRYLBASERET VIDHEFTNINGSPRIMER
NO AKRYLBASERT VEDHEFTPRIMER
FI AKRYLAATTIDISPERSIO
EN ACRYLIC BASED ADHESIVE PRIMER

SE

Primern används till förbehandling av golvolytor innan de ska avjämnas. Primern säkerställer portätning och vidhäftning mellan underlag och avjämningssmasa. Primern blandas enligt tabellen nedan (underlag: 1=betong/lättbetong, 2=trä/linoleum/gulvgips, 3=homogen PVC/marmor/klinker/sten, 4=torra, starkt sugande underlag, 5=Stilleryd Primer). Starkt sugande underlag primas två gånger. För dela lösningen jämnt över golvytan, borsta därefter in primern med mjuk borste. Undvik pothållning. Låt primern torka innan användning påbörjas. För mer utförlig information, se produktblad. Spill, verktyg och maskiner rengöres omedelbart med vatten.

Lagringsanvisning: 1 år i öppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Förvaras och transporteras frostfritt.

Innehåll: Vatten (45-55%), Styren-akrylbaserad polymer (45-55%), 2-amino-2-metyl-propanol (<1,5%)

DK

Primern anvendes til forbehandling af gulvflader inden de skal behandles med spartelmasse. Primern sikrer tætning af porer og vedhæft mellem underlaget og spartelmassen. Primern blandes ifølge tabellen nedenfor, (underlag: 1=beton, letbeton; 2=træ, linoleum, gulvgips; 3=homogen PVC, marmor, fliser, sten; 4=tørre, stærkt sugende underlag 5=Stilleryd Primer). Stærkt sugende underlag primres to gange. Fordel den opspæde primer jævnt ud over gulvet, børst derefter primern ind i underlaget med en blød børste. Undgå små søer af primer. Lad primern tørre, før spartlingen påbegyndes. For mere detaljeret information, se produktblad. Værktøj og maskiner rengøres umiddelbart efter med vand.

Opbevaringsanvisning: 1 år fra fremstillingsdatoen i uåbnet originalemballasje. Skal opbevares og transporteres frostfritt.

Indhold: Vand (45-55%), Styren-akrylbaseret polymer (45-55%), 2-amino-2-metyl-propanol (<1,5%)

NO

Primern brukes til forbehandling av gulvoverflater før de skal flytsparkles. Primern sikrer tetning av porene og vedheftning mellom underlag og sprakemassen. Primern blandes iht. tabellen nedenfor, (underlag: 1=betong, lettbetong; 2=tre, linoleum, gulvgips; 3=homogen PVC, marmor, klinkerflis, stein; 4=tørre, sterkt sugende underlag, 5=Stilleryd Primer). Sterkt sugende underlag primres to ganger. Fordel løsningen jevnt over gulvflaten, og børst deretter inn primern med en myk børste. Unngå pothållning. La primern tørke før sparkling. For mer detaljert informasjon, se produktark. Spill, verktøy og maskiner rengøres umiddelbart med vann.

Oppbevaring: 1 år fra produksjonsdatoen i uåpnet originalemballasje. Oppbevares og transporteres frostfritt.

Innhold: Vann (45-55%), styren-akrylbaseret polymer (45-55%), 2-amino-2-metyl-propanol (<1,5%)

FI

Pohjustetta käytetään lattiapintojen esikäsitteilyyn ennen nestesiilotetta. Pohjuste varmistaa huokoisuuden poistamisen sekä sitotemassan tarttumisen alustaan. Primer sekoitetaan alla olevan taulokon mukaisesti, (alusta: 1=betoni, kevytbetoni; 2=puu, linoleum, lattiakipsi; 3=homogeeninen PVC, marmori, klinkkeri, kivi; 4=kuivat, voimakkaasti imevät alustat, 5=Stilleryd Primer). Voimakkaasti imevät alustat käsitellään pohjusteella kahteen kertaan. Levitä liuos tasaisesti koko lattiapinnalle, ja hiero pohjuste sen jälkeen alustan pintaan pehmeällä harjalla. Vältä lammikoiden muodostumista. Anna pohjusteen kuivua ennen tasoitteen levitystä. Tarkempia tietoja, katso tuoteselosteesta. Roiskeet pyyhkitään ja työvälineet ja koneet puhdistetaan välittömästi vedellä.

Varastointiohje: 1 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Suojaa pakkaselta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Sisältö: Vesi (45-55%), styreeni-akryylipohjainen polymeeri (45-55%), 2-amino-2-metyylipropanoli (<1,5%)

EN

The primer is used for pretreatment of floor surfaces prior to application of screeds. The primer ensures sealing of pores and adhesion between the base and the screed. Mix the primer as shown in the table below. (surfaces: 1= concrete/ lightweight concrete, 2=wood/linoleum/floor plaster, 2=homogenous pvc/marble/clinker/stone, 4=dry, highly absorbent surfaces, 5=Stilleryd Primer). Prime high-absorbent surfaces twice. Spread the solution evenly over the floor surface, then brush in the primer with a soft brush. Avoid any pooling. Allow the primer to dry before levelling. For more detailed information, see the data sheet. Clean off waste, tools and machines immediately with water.

Storage instructions: One year from the date of manufacture in unopened original packaging. Protect from frost during storage and transportation.

Contents: Water (45-55%), Styren-acrylic-based polymer (45-55%), 2-amino-2-methyl-propanol (<1,5%)

Underlag/alusta/surfaces	Primer: H2O	Åtgång/forbrug/käyttööön/consumption
--------------------------	-------------	--------------------------------------

1	1:3	ca 0,15 l/m ²
2	5:1	ca 0,25 l/m ²
3	1:1 *	ca 0,20 l/m ²
4	1:5+1:3	ca 0,20 l/m ²
5	1:10 + 1,3	ca 0,20 l/m ²

- * SE Borsta in spackelpulver i våt primer, låt torka.
- * DK Børst spartelpulveret i våd primer, og lad den tørre.
- * NO Børst inn sparkelpulver i våt primer, la tørke.
- * FI Harjaa kuivatsoitetta kosteetaanprimeriin ja anna kuivua.
- * EN Brush screed powder into wet primer, allow to dry.

Stilleryrd

www.stilleryd.se

EN PRODUKT FRÅN EPSCEMENT AB / A PRODUCT FROM EPSCEMENT AB



EPS Cement®



(01)73500113400958