

PRODUKTBLAD

Casco® Cascol Outdoor

Snabbhärdande fuktbeständigt lim

PRODUKTBESKRIVNING

Casco® Cascol Outdoor är ett fukt- / krypbeständigt snabbhärdande trälim för interiör och utomhusbruk

ANVÄNDNING

Casco® Cascol Outdoor är konstruerad för fog- och monteringslimning samt snickeri och möbler i torra eller våta applikationsområden med frekvent kortvarigt rinnande eller kondenserat vatten / hög luftfuktighet.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Genomskinlig limlinje
- Hög värmebeständighet
- Ett snabbt lim med god fuktbeständighet

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EN 204/205 Class D3
- EN 14256

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	PVAC Dispersionlim
Förpackning	300 and 750 ml bottles
Färg	Vit, klar när den torkat
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum, om den lagras ordentligt i oskadad, original, förseglad förpackning och om lagringsvillkoren är uppfyllda
Lagringsförhållanden	Förvaras i torra förhållanden, skyddad från direkt solljus och vid temperaturer mellan +5 ° C och +30 ° C. I oskadad, oöppnad, original förseglad förpackning
Densitet	Ca. 1,09 kg/l
Torrhalt (volym)	Ca. 50 %
Konsistens	Viskös

TEKNISK INFORMATION

Skjuvhållfasthet	Ave 2,17 N/mm ²	(EN 204 D3)
Motstånd mot statisk last	≥ 19.2 d	(EN14256)
Servicetemperatur	-20 °C min. till +70 °C max.	

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	100–250 g/m ²
Öppentid	Ca. 5-8 min. max. (23 °C)
Presstid	Ca. 20-30 min. (23 °C)

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

VIDARE INFORMATION

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämplig för kontinuerlig nedsänkning i vatten.
- Se till att trä inte innehåller överdriven fukt (<15%).
- Använd inte vid temperaturer under +10 ° C.
- Obs: torktiden förlängs vid låga temperaturer.
- Använd inte för bärande konstruktioner
- Rengör överflödigt lim från limlinjen efter klämning innan limet torkar med en fuktig trasa.
- Slipa av överflödigt lim från träet innan du målar / lackar.
- Se till att klämtrycket är tillräckligt, särskilt viktigt med radiofrekvensbindning.
- Användning på laminat: Endast lämplig för limning av små porösa laminatremsor. Använd inte på icke-porösa eller stora laminatytor. Använd KONTAKTLIM.
- EXTERIELL ANVÄNDNING: Alla limfogar måste skyddas med ogenomträngligt färgsystem när det är torrt.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

För tillämpningen av Casco® Cascol Outdoor gäller alla allmänt accepterade regler för byggande och konstruktion.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Underlaget måste vara rent, torrt, fast och homogent, fritt från oljor, fett, damm och lösa spröda partiklar. Casco® Cascol Outdoor fäster utan primers och / eller aktivatorer. Fukthalten i trä bör ligga i intervallet 5 - 14%, helst 7-10%. Bästa resultat kommer att uppnås om materialet nyligen förberetts av t.ex. hyvling.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Efter den nödvändiga förberedelsen av materialet, skaka flaskan i god tid före appliceringen. Applicera Casco® Cascol Outdoor med en borste, tandad murslev eller rulle på en träyta. Vid limning av lövträ och exotiskt trä bör Casco® Cascol Outdoor appliceras på båda limytorna. Använd inte för mycket eftersom detta kan bromsa härdningen. Rengör överflödigt lim efter klämning med en fuktig trasa. Mjukvedtyor (t.ex. tall) kräver en pressningstid på 20–30 minuter vid 23 ° C. Underlag av lövträ (t.ex. ek eller teak) kräver längre pressningstid. Stora underlag kräver också en längre pressningstid. Härdad efter 8 timmar vid 20 ° C.

Träets ursprung, typ och fuktinnehåll samt omgivningsförhållanden som temperatur och luftfuktighet påverkar både öppentid och pressningstid. Vid montering av pluggar ska limet appliceras i håll.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och applikationsutrustning omedelbart efter användning med en fuktig trasa. Efter härdning kan restmaterial endast tas bort mekaniskt eller med metanol.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-

Produktblad

Casco® Cascol Outdoor
Mars 2021, Version 01.01
02051303000000079

träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Cascol Outdoor
Mars 2021, Version 01.01
02051303000000079

CascoCascolOutdoor-sv-SECASCO-(03-2021)-1-1.pdf