

Produkt Information:

Fogmastic 544

Oljebaseret plastisk tætningsmasse**Produktbeskrivning & anvendning:**

Fugemastic 544 är en oljebaserad plastisk fogmassa, som bildar en elastisk hud på ca. 1 mm, och förblir ohärdad och plastisk under huden. Fogmassan kan övermålas, är lätt att bearbeta.

Fugemastic 544 används för fogning runt dörrar och fönster, i ventilationskanaler, samt mellan byggelement där det inte förekommer stora mekaniska påverkningar. Särskilt bra för dålda fogar.

Fugemastic 544 har god vidhäftning mot de flesta byggmaterial. Fogmassan tål inte konstant vattenpåverkan, och har begränsad beständighet för direkt påverkan av UV-ljus och hög värme.



Medlem av

SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund.

FYSISKA / KEMISKA DATA:**Fogmassa:**

Typ:	Oljebaserad plastoelastisk fogmassa, 1-komponent.
Kulör:	Grå
Fungicid:	Nej
Konsistens:	Pasta, tixotropisk
Densitet:	ca. 1,4 kg/liter
Lagringstid:	Minimum 2 år i obruten emballage i torr och sval förvaring.
Emballage:	

Artikel nr.	Färg	Förpackning.
7915	Grå	600 ml korv
7921	Vit	600 ml korv

Härdad fogmassa:

Övermålningsbar:	Ja
Temperaturbeständighet:	ca. -40 °C till ca. +100 °C



Bruksanvisning:

Dimensionering av fogen:

För att uppta maximal fogrörelse bör fogens bredd vare min. 8 mm och max. 20 mm. Fogdjupet är normalt samma som fogbredden, dock min. 10 mm. Som fogband används Fogband i rätt dimension, som placeras efter det önskade fogdjupet.

Om fogmassan utsätts för stora eller återkommande rörelser kan ytan krackelera.

Förberedning av material:

Fogsidorna skall vara rena, torra fria för släppmedel, damm och lösa partiklar. Fugemastic 544 kan användas utan primer på de flesta material. Mycket porösa material bör dock primas.

Då det i praktiken kan förekomma variationer i enskilda material, bör man alltid utföra vidhäftningsprov före igångsättning av speciellt större objekt

Det rekommenderas att använda maskeringstejp, som avlägsnas igen direkt efter applicering av fogmassan.

Arbetstemperatur:

Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +40 °C.

Applicering:

Patronens skruvpip skärs med en skarp kniv, därefter själva munstycket skärs med ett snett snitt, som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med hjälp av hand- eller tryckluftspistol.

Fogen trycks på plats och slätas noggrant med en tvålindränkt fogpinne direkt efter applicering.

Härdning:

Fugemastic 544 bildar en skyddande hinna efter ca. 1 dygn, vid 20°C. Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperatur.

Efterbehandling:

Efter härdning är Fugemastic 544 övermålningsbar med de flesta målarfärger. Eftersom det finns många olika produkter på marknaden, rekommenderar vi att man gör ett prov.

Rengöring:

Verktyg rengörs – och fogmassan avlägsnas med terpentin. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud rengörs med vatten och tvål.

För fler upplysningar och goda råd, hänvisas till broschyren »Fogmassor - Produkt översikt och användning«, eller kontakta Teknisk Service.

Säkerhetsföreskrifter:

Vådighetsklass: Ingen

Brandklass: Ingen

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens varuinformationsblad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TLF. +45-56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. +45-56 64 00 75

KUNDSERVICE NR I SVERIGE. 046 - 57070