

Productinformatieblad

Wijzonol ALK-pasta 20 - 30 series

Wijzonol
vakverf sinds 1916

Kleurpasta's, aromaatvrij, voor het aankleuren van oplosmiddelhoudende alkyd lakken. Zowel voor 'In-plant' als "Point of Sales POS" kleurenmengsystemen.



					Lichtechtheid van het pigment Blauwe wol schaal 1-8 ** 1=slecht, 8=excellent		Buitenduurzaamheid van het pigment ISO grijs schaal 1-5 ** 1=duidelijke verandering, 5=geen verandering	
		Pigment index	Pigment- concentratie van de kleurpasta (%)*	Dichtheid bij 20°C (kg/l)	Voltoon (puur)	Reductie (1/25)	Voltoon (puur)	Reductie (1/25)
ALK 20	Wit	PW6	60	1,72	8	8	5	5
ALK 20	Wit	PW6	60	1,72	8	8	5	5
ALK 21	Organisch Geel	PY74	25	1,03	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
ALK 21	Organisch Geel	PY74	25	1,03	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
ALK 22	Organisch Oranje	PO5	30	1,05	7	5	3 - 4	2
ALK 23	Organisch Rood	PR112	25	1	7 - 8	6	4 - 5	3
ALK 24	Organisch Violet	PV19	15	0,99	7 - 8	8	5	4 - 5
ALK 241	Blauw Violet	PV23	10	0,97	8	7 - 8	4 - 5	4
ALK 25	Ftalo Blauw	PB15:3	15	1,03	8	8	5	5
ALK 25	Ftalo Blauw	PB15:3	15	1,03	8	8	5	5
ALK 26	Ftalo Groen	PG7	20	1,06	8	8	5	5
ALK 261	Oxyd Groen	PG17	40	1,38	8	8	5	5
ALK 27	Oxyd Geel	PY42	45	1,38	8	8	5	5
ALK 27	Oxyd Geel	PY42	45	1,38	8	8	5	5
ALK 28	Oxyd Rood	PR101	35	1,32	8	8	5	5
ALK 30	Zwart	PBk7	10	0,98	8	8	5	5
ALK 30	Zwart	PBk7	10	0,98	8	8	5	5
ALK 37	Transparant Oxyd Geel	PY42	45	1,35	8	8	5	5
ALK 38	Transparant Oxyd Rood	PR101	45	1,36	8	8	5	5

- Uitstekende verdraagzaamheid
- Hoge stabiliteit in canister mengmachine
- Geproduceerd in eigen fabriek
- Minimale variatie tussen batches
- Aromaatvrij
- Hoge dosering aan verf mogelijk
- Nagenoeg geen invloed op verfeigenschappen

Toepassing

Productinformatieblad

Wijzonol ALK-pasta 20 - 30 series

Wijzonol

vakverf sinds 1916

Wijzonol Alkyd kleurpasta's worden ingezet voor het aankleuren van oplosmiddelhoudende alkyd lakken. Zowel voor 'In-plant' als "Point of Sales (POS)" kleurenmengsystemen. Zelfs wanneer hoge doseringen worden gebruikt (tot 25%) is de impact op de verfeigenschappen, zoals glans, houdbaarheid, viscositeit, uitzakken en droogtijd minimaal.

Gebruik

Compatibiliteit

De pasta's zijn compatibel met veel decoratieve verven. Het is echter wel aanbevolen om de compatibiliteit eerst te testen.

Geschikt voor het aankleuren van

- Oplosmiddelhoudende vette alkydhars verven
- Oplosmiddelhoudende middelvette alkydhars verven
- Oplosmiddelhoudende silicon alkydhars verven
- Oplosmiddelhoudende high Solid alkydhars verven
- Lijnolie verven
- Oplosmiddelhoudende epoxy-esterhars verven
- Oplosmiddelhoudende vinyl- en acrylaat verven
- Oplosmiddelhoudende chloorrubber verven

Gebruiksaanwijzing

De kleurpasta's zijn gebruiksklaar en mogen niet verdund worden, wanneer ze in het kleurenmengsysteem gebruikt worden. Schudden voor gebruik.

Basisgegevens

Bindmiddel

Alkydhars

Viscositeit bij 20°C (K.U.)

90 - 100

Afhankelijk van de pasta.

Fijnheid

< 15 µm

Kleurkracht

Gebaseerd op volume met tolerantie < 3 %.

Productinformatieblad

Wijzonol ALK-pasta 20 - 30 series

Wijzonol


vakverf sinds 1916

Modulair systeem

De kleurpasta's zijn geselecteerd op basis van een zo breed mogelijk kleurbereik voor binnen en buiten toepassing. Met 10 kleurpasta's is dit al mogelijk (Deco Basic). Hiervoor zijn direct kleurrecepten beschikbaar voor meer dan 150.000 gangbare kleuren. Keuze afhankelijk van geselecteerde machine configuratie aantal canisters, kleurbereik, applicatie en kosten.

Deco Standard module

Deze kleurpasta's zijn geselecteerd op een zo breed mogelijk kleurbereik.



Deco Wood Stains module

Voor het aankleuren van transparante oplosmiddelhoudende beitsen.



Milieu en gezondheid

Vlampunt (°C)

24-61

Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakkingen (l)

1, 2.5

Opslag

In gesloten originele verpakking op een koele 5 - 35°C, droge, vorstvrije plaats.

Maximale gebruikstermijn

24 Maanden in onaangebroken verpakking.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Productinformatieblad

Wijzonol ALK-pasta 20 - 30 series



Wijzonol Bouwverven B.V.
Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8041 AL Zwolle
Nederland

T : 038 - 429 11 00
F : 038 - 429 11 49

www.wijzonol.nl
info@wijzonol.com

KvK 05063228