



- Ralston Aqua High-Gloss
- Ralston Aqua Satin
- Ralston Aqua Semi-Matt

• paint • passion • people

**Ralston**  
COLOUR & COATINGS



### Ralston Aqua High-Gloss

- Splendida lucentezza
- Lunga durata del colore
- Copertura perfetta
- Eccellente scorrevolezza

#### Applicazione

Su superfici in legno, metallo, sintetiche (PVC rigido) e in pietra pre-trattate. Può essere applicato sulle verniciature esistenti dopo un'accurata pulizia e sabbatura.



Per esterni  
Per interni



### Ralston Aqua Satin

- Eccellente resistenza in esterni
- Eccellente scorrevolezza e ottima copertura
- Facile da applicare
- Rapida essiccazione

#### Applicazione

Su legno pre-trattato, metallo, plastica (PVC), superfici in legno e pietra. Applicabile anche su verniciatura esistente dopo un'accurata pulizia e sabbatura opaca.



Per esterni  
Per interni



### Ralston Aqua Semi-Matt

- Eccellente resistenza in esterni
- Eccellente scorrevolezza e ottima copertura
- Facile da applicare
- Rapida essiccazione

#### Applicazione

Su legno pre-trattato, metallo, plastica (PVC), superfici in legno e pietra. Applicabile anche su verniciatura esistente dopo un'accurata pulizia e sabbatura opaca.



Per esterni  
Per interni

|                                       | Ralston Aqua High-Gloss                 | Ralston Aqua Satin                        |
|---------------------------------------|---|---|
| Resa Teorica *                        | 10 m <sup>2</sup> /l                    | 10,9 m <sup>2</sup> /l                    |
| Condizione Di Essiccazione            | 20 °C / 65 % U.R.                       | 20 °C / 65 % U.R.                         |
| Tempo Di Asciugatura Fuori Polvere ** | 1                                       | 0,5                                       |
| Tempo Di Verniciabilità **            | 16                                      | 4   |
| Spessore Dello Strato Umido           | 100 Mμ                                  | 92 Mμ                                     |
| Spessore Dello Strato Asciutto        | 35 Mμ                                   | 35 Mμ                                     |
| Grado Di Lucentezza                   | Alta lucentezza, circa > 80 G.U. a 60 ° | Lucentezza satinata, circa 35 G.U. a 60 ° |

|                                       | Ralston Aqua Semi-Matt           |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Resa Teorica *                        | 11,4 m <sup>2</sup> /l           |
| Condizione Di Essiccazione            | 20 °C / 65 % U.R.                |
| Tempo Di Asciugatura Fuori Polvere ** | 0,5                              |
| Tempo Di Verniciabilità **            | 4                                |
| Spessore Dello Strato Umido           | 88 Mμ                            |
| Spessore Dello Strato Asciutto        | 35 Mμ                            |
| Grado Di Lucentezza                   | Semi-opaco, circa 20 G.U. a 60 ° |

Part of  
Royal Van Wijhe Verf

**Ralston**  
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.  
Postbus 205, 8000 AE Zwolle  
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00  
info@ralstoncolour.com  
www.ralstoncolour.com

2022-03