



Ralston Endurance

Peintures extérieures aux performances extraordinaires

- Ralston Endurance High Gloss
- Ralston Endurance Satin
- Ralston Endurance Primer



• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Endurance High Gloss, Satin & Primer

En tant qu'artisan, vous optez pour la meilleure peinture. Avec les peintures extérieures Ralston Endurance, vous pouvez offrir des performances exceptionnelles dans toutes les conditions. Le système de peinture Endurance offre un pouvoir ultime de protection et de protection de longue durée à vos biens immobiliers.



Extérieur



Ralston Endurance High Gloss

- Durée de vie extrêmement longue
- Séchage initial rapide
- Brillance initiale élevée & brillant longue durée
- Application excellente

Utilisation

Comme peinture de finition pour bois, métal ou synthétique prétraité.



Extérieur



Ralston Endurance Satin

- Excellente résistance aux intempéries
- Brillant longue durée
- Fluidité lisse
- Utilisable toute l'année

Utilisation

Comme peinture de finition pour bois, métal ou synthétique prétraité.



Extérieur



Ralston Endurance Primer

- Pour une brillance optimale
- Donne une surface lisse et tendue
- Très remplissante
- Très bonne couvrante sur les bords

Utilisation

En apprêt sur bois et en peinture de couverture/peinture d'apprêt sur bois, métal apprêté et synthétique.

	Ralston Endurance High Gloss	Ralston Endurance Satin
Rendement Théorique *	13 m ² /l	14,2 m ² /l
Condition De La Durée De Séchage	20 °C / 65 % H.R.	20 °C / 65 % H.R.
Durée De Séchage Hors Poussière **	2	2,5
Sèche Au Toucher Après **	3	4
Recouvrement Après **	16	18
Épaisseur Couche Humide	77 Mμ	70 Mμ
Épaisseur De Couche Sèche	50 Mμ	45 Mμ
Degré De Brillance	Haut brillant, ca. 85 G.U. à 60 °	Satin, ca. 30 G.U. à 60 °

	Ralston Endurance Primer
Rendement Théorique *	16 m ² /l
Condition De La Durée De Séchage	20 °C / 65 % H.R.
Durée De Séchage Hors Poussière **	1,5
Sèche Au Toucher Après **	3
Recouvrement Après **	16
Épaisseur Couche Humide	63 Mμ
Épaisseur De Couche Sèche	40 Mμ
Degré De Brillance	Satin, ca. 20 G.U. à 60 °

* En fonction du mode d'application, de l'épaisseur de la couche appliquée et du support

** Temps de séchage en heures

Pour en savoir plus, allez sur www.ralstoncolour.com

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2023-06