

Fiche Technique

Ralston ALK-colourant 20 – 30 series

Des pâtes de couleur, sans hydrocarbures aromatiques, pour colorer des peintures alkydes à base de solvant. Que ce soit pour les systèmes de mélange "en usine" ou en "point de vente".



					Photostabilité du pigment Echelle 'Laine Bleue' 1-8 ** 1=mauvais, 8=excellent		Résistance aux intempéries du pigment ISO échelle gris 1-5 ** 1=changement visible, 5=pas de changement	
Index du pigment	Concentration en pigment de la pâte (%)*	Densité à 20°C (kg/l)	Ton (pur)	Réduction (1/25)	Ton (pur)	Réduction (1/25)		
ALK 20 White	PW6	60	1,72	8	8	5	5	
ALK 20 White	PW6	60	1,72	8	8	5	5	
ALK 21 Organic Yellow	PY74	25	1,03	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3	
ALK 21 Organic Yellow	PY74	25	1,03	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3	
ALK 22 Organic Orange	PO5	30	1,05	7	5	3 - 4	2	
ALK 23 Organic Red	PR112	25	1	7 - 8	6	4 - 5	3	
ALK 24 Organic Violet	PV19	15	0,99	7 - 8	8	5	4 - 5	
ALK 241 Blue Violet	PV23	10	0,97	8	7 - 8	4 - 5	4	
ALK 25 Phthalic Blue	PB15:3	15	1,03	8	8	5	5	
ALK 25 Phthalic Blue	PB15:3	15	1,03	8	8	5	5	
ALK 26 Phthalic Green	PG7	20	1,06	8	8	5	5	
ALK 261 Oxide Green	PG17	40	1,38	8	8	5	5	
ALK 27 Oxide Yellow	PY42	45	1,38	8	8	5	5	
ALK 27 Oxide Yellow	PY42	45	1,38	8	8	5	5	
ALK 28 Oxide Red	PR101	35	1,32	8	8	5	5	
ALK 28 Oxide Red	PR101	35	1,32	8	8	5	5	
ALK 30 Black	PBk7	10	0,98	8	8	5	5	
ALK 30 Black	PBk7	10	0,98	8	8	5	5	

- Excellente tolérance
- Très stable en cartouche de mélangeur
- Produit dans notre usine
- Différence minime entre les lots
- Aromaatrovrij
- Hoge dosering aan verf mogelijk
- Nagenoeg geen invloed op verfeigenschappen

Utilisation

Fiche Technique

Ralston ALK-colourant 20 – 30 series

Les pâtes de couleur alkydes Ralston sont utilisées pour colorer les peintures alkydes à base de solvant. Que ce soit pour les systèmes de mélange "en usine" ou en "point de vente". Même lorsque l'on utilise des doses élevées (jusqu'à 25%) l'impact sur les propriétés de la peinture comme brillance, durabilité, viscosité, affaissement et durée de séchage, est minime.

Usage

Compatibilité

Les pâtes sont compatibles avec un grand nombre de peintures décoratives. Néanmoins il est recommandé de tester la compatibilité préalablement.

Convient pour la coloration de

- Peintures en phase solvant à résine alkyde grasse
- Peintures en phase solvant à résine alkyde demi-grasse
- Peintures en phase solvant à résine alkyde siliconée
- Peintures en phase solvant à résine alkyde High Solid
- Peintures à l'huile de lin
- Peintures en phase solvant à résine époxy-esters
- Peintures en phase solvant à résines vinyliques et acryliques
- Peintures en phase solvant à résine de caoutchouc chloré

Mode d'emploi

Les pigment-pâtes sont prêts à l'usage et ne peuvent pas être dilués lorsqu'ils sont utilisés dans le système à teinter. Secouer avant usage.

Donnée de base

Agent liant

Résine alkyde

Viscosité à 20°C

90 - 100

En fonction de la pâte.

Finesse

< 15 µm

Pouvoir colorant

Basé sur le volume avec une tolérance de < 3 %.

Fiche Technique

Ralston ALK-colourant 20 – 30 series

Système modulaire

Les pâtes de couleur sont sélectionnées pour obtenir une gamme chromatique aussi étendue que possible pour une utilisation à l'intérieur et l'extérieur. Cela est déjà possible avec 10 pâtes de couleur (Deco Basic). Nous avons pour cela plus de 150 000 formules de couleurs immédiatement disponibles. Le choix dépend de la configuration de la machine nombre de réservoirs, de la gamme de couleurs, du mode d'application et des coûts.

Deco Standard module

Ces pâtes à teinter sont sélectionnés pour une nuance de teintes la plus large possible.



Environnement et santé

Point d'éclair (°C)

24-61

Consignes de sécurité

Pour l'utilisateur vaut la législation nationale concernant la sécurité, la santé et le milieu. Pour plus d'information et de données actualisées, veuillez consulter la dernière version du 'fiche de sécurité'

Détails de l'article

Emballage (l)

1, 2.5

Stockage

En emballage d'origine fermé dans un endroit frais 5 - 35°C, sec, hors gel.

Délai maximum d'utilisation

24 Mois en emballage non-ouvert.

Les données de ce produit sont à jour au moment de la mise sous presse. Les informations concernant ce produit sont régulièrement complétées et d'éventuelles adaptations peuvent être appliquées à tout moment sans avertissement préalable. Wijzonol Bouwverven B.V. refuse toute responsabilité - hormis malveillance ou faute grave - concernant les dégâts qui pourraient découler des manques d'exactitude ou d'intégralité des informations obtenues par cette voie.

Fiche Technique

Ralston ALK-colourant 20 – 30 series



Ralston Colour & Coatings B.V.
Part of Royal Van Wijhe Verf
Russenweg 14
P.O. Box 205
8041 AL Zwolle
The Netherlands

T : +31(0)38 - 429 11 00
F : +31(0)38 - 421 04 14

www.ralstoncolour.com
info@ralstoncolour.com

CCI 05063230