



- Ralston ExtraTex Matt [2]
- Ralston ExtraTex Satin [20]



• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston SuperTex Matt [5]



Per interni

Ralston ExtraTex Matt [2]

- A base biologica ed esente da COV*
- Eccellente resistenza allo sfregamento, classe 1
- Ottima copertura, classe 1
- Applicazione senza problemi
- Quasi inodore

Applicazione

Pareti e soffitti di cartongesso, cemento, murature e intonaci.



Per interni

Ralston ExtraTex Satin [20]

- A base biologica e senza COV
- Eccellente resistenza allo sfregamento, classe 1
- Eccezionale copertura
- Facile applicazione

Applicazione

Pareti e soffitti in cartongesso, cemento, muratura e stucchi.

Ralston ExtraTex Matt [2]

| | |
|---------------------------------------|---|
| Resa Teorica * | 6 - 9 m ² /l |
| Resistenza Allo Sfregamento | Classe 1 secondo lo standard DIN EN 13 300 dopo 28 giorni. |
| Classe Di Copertura | Classe 1 in caso di un consumo di 6 - 9 m ² /l secondo gli standard ISO 6504-3 e DIN EN 13 300 |
| Tempo Di Asciugatura Fuori Polvere ** | 0,5 |
| Tempo Di Verniciabilità ** | 4 |
| Grado Di Lucentezza | Completamente opaco, circa 2 G.U. a 85 ° |
| Etichetta Francese Emissioni | A+ |

Ralston ExtraTex Satin [20]

| | |
|---------------------------------------|---|
| Resa Teorica * | 6 - 9 m ² /l |
| Resistenza Allo Sfregamento | Classe 1 secondo lo standard DIN EN 13 300 dopo 28 giorni. |
| Classe Di Copertura | Classe 2 in caso di un consumo di 6 - 9 m ² /l secondo gli standard ISO 6504-3 e DIN EN 13 300 |
| Tempo Di Asciugatura Fuori Polvere ** | 0,5 |
| Tempo Di Verniciabilità ** | 4 |
| Grado Di Lucentezza | Bassa lucentezza satinata, circa 20 G.U. a 85 ° |
| Etichetta Francese Emissioni | A+ |

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2021-11