



Ralston Endurance

Vernici per esterni con prestazioni straordinarie

- Ralston Endurance High Gloss
- Ralston Endurance Satin
- Ralston Endurance Primer



• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Endurance High Gloss, Satin & Primer

Come artigiano vai per il miglior dipinto. Con le vernici per esterni Ralston Endurance è possibile offrire prestazioni eccezionali in tutte le condizioni. Un sistema di verniciatura Endurance offre la massima protezione a lungo termine del tuo immobile.



Ralston Endurance High Gloss

- Lunghissima durata
- Rapida essiccazione iniziale
- Elevata brillantezza iniziale e brillantezza di lunga durata
- Ottima applicazione

Applicazione

Come vernice finale su legno, metallo e plastica pretrattati.



Per esterni



Ralston Endurance Satin

- Eccellente durata in esterni
- Buona lucentezza
- Mano scorrevole
- Applicabile tutto l'anno

Applicazione

Come vernice finale su legno, metallo e plastica pretrattati.



Per esterni



Ralston Endurance Primer

- Per una brillantezza ottimale
- Dà una superficie aderente e liscia
- Alta capacità riempitiva
- Buona copertura (dei bordi)

Applicazione

Come primer su legno e come mano di fondo su legno, metallo e plastica (pre)trattati.



Per esterni

	Ralston Endurance High Gloss	Ralston Endurance Satin
Capacità Riempitiva *	13 m ² /l	14,2 m ² /l
Condizione Di Essiccazione	20 °C / 65 % U.R.	20 °C / 65 % U.R.
Tempo Di Asciugatura Fuori Polvere **	2	2,5
Tempo Di Asciugatura Al Tatto **	3	4
Tempo Di Verniciabilità **	16	18
Spessore Dello Strato Umido	77 Mμ	70 Mμ
Spessore Dello Strato Asciutto	50 Mμ	45 Mμ
Grado Di Lucentezza	Alta lucentezza, circa 85 G.U. a 60 °	Lucentezza satinata, circa 30 G.U. a 60 °

	Ralston Endurance Primer
Capacità Riempitiva *	16 m ² /l
Condizione Di Essiccazione	20 °C / 65 % U.R.
Tempo Di Asciugatura Fuori Polvere **	1,5
Tempo Di Asciugatura Al Tatto **	3
Tempo Di Verniciabilità **	16
Spessore Dello Strato Umido	63 Mμ
Spessore Dello Strato Asciutto	40 Mμ
Grado Di Lucentezza	Lucentezza satinata, circa 20 G.U. a 60 °

* Dipende dal metodo di applicazione, dallo spessore e dalla superficie dello strato bagnato app
** Tempo di asciugatura in ore

Per maggiori informazioni visita www.ralstoncolour.com

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2023-06