



Besonders gut reinigbare, nassabriebbeständige, gut deckende, lösungsmittelarme, wasserverdünnbare matte Wandfarbe auf der Basis einer Acrylatdispersion. Ideal für Wände, die regelmäßig gereinigt werden müssen wie u.a. in Küchen, Esszimmern, Kinderzimmern, Restaurants, Wartezimmern und Hobbyräumen.

- Nach 1 Monat ohne Reinigungsmittel sehr einfach zu reinigen
- Matt
- Gut deckend
- Gute nassabriebbeständigkeit, Klasse 1
- Ausgezeichnete Verarbeitung
- Dampfdurchlässig

Produktseite Ralston ProClean [7]

Anwendung

Innen

Wände und Decken, auf Gipskartonplatten, Beton, Mauerwerk und (Spritz-) Putz, steinartigem Plattenmaterial und Glasgewebe im Innenbereich. Sowohl auf neuem Untergrund als auch auf einem mit Latex oder mit anderen herkömmlichen Beschichtungen behandelten Untergrund anwendbar.

Farben

Farbtöne

Weiss, weitere Farbtöne mischbar mit dem Ralston AQ Farbmischsystem.
Weiss, weitere Farbtöne mischbar mit dem Ralston UNI Plus Farbmischsystem.

Leistung und Funktionen

Bindemittel

Acrylat-Copolymer

Pigment

Hochwertige Pigmente und spezifische Füllstoffe

Dichte bei 20°C (kg/dm³), ca.

1,34

Viskosität bei 20°C (K.U.) , ca.

121

Festkörpergehalt (Volumen %), ca.

42

Trocknungszeit (20°C / 65% L.F.)

Staubtrocken nach ca. 1 Stunden, überstreichbar nach ca. 6 Stunden.

Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.

Glanzgrad

Matt, 7 G.U. bei 85°

Wert Nassabriebbeständigkeitsklasse

1

Wert Deckkraftklasse

2

Wasserdampfdurchlässigkeit (SD-Wert)

SD-Wert = 0.26 m, Klasse V2: durchschnittlich)SD-Wert 0,14 bis 1,4 m), gemäß EN 1062-1

Wasserdampfdiffusionswiderstand

V = [WaterVapourDiffusionResistanceValue] g/qm x d, Klasse V2: durchschnittlich (µd-Wert 15 bis 150), gemäß EN 1062-1

Die Eigenschaften und technischen Daten hängen vom jeweiligen Farbton ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.

Verarbeitung

Anwendungstool	Pinzel Farbroller Airmix Airless
Spritzdaten Airless - Druck	etwa. 20 MPa (200 bar)
Spritzdaten Airless - Puse	0,017 - 0,019 inch
Spritzdaten Airless - Verdünnung	keine
Spritzdaten Airmix - Druck	14 - 15 MPa (140 - 150 bar), Luftunterstützung etwa. 0,2 MPa (etwa. 2 bar)
Spritzdaten Airmix - Duse	0,017 - 0,019 Zoll 0,43 - 0,48 mm
Spritzdaten Airmix - Verdünnung	keine
Verdünnung	Gebrauchsfertig, eventuell sparsam mit Wasser verdünnen.
Reinigung der Werkzeuge/Geräte	Wasser.
Verarbeitungstemperatur / L.F.	Min. 8 Umgebungs- und Untergrundtemp., relative Luftfeuchtigkeit max. 85 RH.
Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	7 - 9
Praktische Ergiebigkeit	7 - 9 m ² /l gerollt, abhängig von der Porosität und Struktur des Untergrundes, nötigenfalls durch eine Prüffläche feststellen.
Mischen	Vor Gebrauch gut aufrühren. Das Auftragen einer vollen Schicht ergibt eine lange 'Offenzeit', die zusammen mit dem 'Nass-in-Nass'-Auftragen in einer 'ansatzlosen' Oberfläche resultiert. Beim Überstreichen von stark saugenden Wandfarben empfehlen wir einen Zwischenanstrich mit einer Mischung aus Ralston ProClean [7] 50%, Ralston Wall Primer 45% und Wasser 5%. Eine stark saugende Wandfarbe erkennt man daran, dass sie auf der Oberfläche vernebeltes Wasser ziemlich schnell aufnimmt. Weniger stark saugende Wandfarben nehmen Wassernebel nur langsam oder gar nicht auf. Er perlt dann vom Untergrund ab.

Umwelt und Gesundheit

Flammpunkt (°C)	Nicht anwendbar.
Schutzvorschriften	Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes zu Rate ziehen.
EU-Grenzwert VOC	EU-Grenzwert für dieses Produkt A/a: 30 g/l 2010. Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l flüchtige organische Verbindungen VOC.
BREEAM	Das Produkt darf gemäß dem BREEAM-International-New-Construction-Standard angewandt werden. Gemäß den Anforderungen HEA 9, benötigtes Beweismaterial – Abnahmephase: C 1.1 bis 1.8, wird zur Unterstützung der Begründung: 1. Der VOC-Gehalt Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen der Rezeptur berechnet. 2. Das Produkt in die Kategorien eingeteilt, die in der europäischen Decopaint-Richtlinie 2004/42/EG – Anhang 2: Emissionsnorm für Farben und Lacke, Phase 2, aufgeführt werden. 3. EU-Grenzwert für dieses Produkt A/a: 30 g/l 2010. Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l flüchtige organische Verbindungen VOC. Das oben stehende harmonisierte Verfahren wenden wir auf Empfehlung des Dutch Green Building Councils an.
Belgisches Emissionsetikett	Das Produkt entspricht den Grenzwerten und anderen Bestimmungen der belgischen VOC-Verordnung zu Emissionen aus Bauprodukten vom 8. Mai 2014, die im belgischen Amtsblatt am 18. August 2014 veröffentlicht wurde.

Französisches Emissionsetikett

A+

Artikeldetails

Verpackung (l)

1, 2.5, 5, 10

Lagerung

Kühl und frostfrei, während der Lagerung darf keine Verschlechterung der Qualität des Produktes auftreten.

Shelf-life

Innerhalb von 24 Monaten nach dem auf der Verpackung in der Chargenr. enthaltenen Datum Ziffer 1 und 2 = Jahr, Ziffern 3 und 4 = Monat, Ziffern 5 und 6 = Tag des Monats. Ausgehend von einer ungeöffneten Verpackung.
Nach dem Öffnen der Verpackung kann die Wirkung von "Konservierungsmitteln" in der Farbe vermindert werden. In Ausnahmefällen kann dies Bakterien und Schimmel von außen freien Lauf lassen, die das Produkt verderben könnten.

Anwendungsempfehlung

Neuer, unbehandelter steinartiger Untergrund, im Innenbereich

- lose Teile und eventuell vorhandene Zementhaut entfernen
- nötigenfalls ausbessern
- leicht pulverisierende und / oder saugende Untergründe vollständig behandeln mit Ralston Wall Primer
- das Ganze behandeln mit Ralston ProClean [7]
- das Ganze behandeln mit Ralston ProClean [7]

Bereits vorhandener, behandelter steinartiger Untergrund, im Innenbereich

- mangelhafte Farbschichten entfernen
- nötigenfalls ausbessern
- stellenweise behandeln mit Ralston Wall Primer
- partiell oder vollständig behandeln mit Ralston ProClean [7]
- das Ganze behandeln mit Ralston ProClean [7]

Neuer, unbehandelter steinartiger Untergrund, im Innenbereich

- lose Teile und eventuell vorhandene Zementhaut entfernen
- nötigenfalls ausbessern
- das Ganze behandeln mit Ralston Wall Primer
- das Ganze behandeln mit Ralston ProClean [7]

Bereits vorhandener, behandelter steinartiger Untergrund, im Innenbereich

- mangelhafte Farbschichten entfernen
- nötigenfalls ausbessern
- stellenweise behandeln mit Ralston ProClean [7]
- das Ganze behandeln mit Ralston ProClean [7]

Reinigungsempfehlung

Die behandelten Oberflächen können nach einer circa einmonatigen Trocknung der Farbschicht optimal gereinigt werden. Entfernen Sie Flecken möglichst schnell nach ihrer Entstehung. Je kürzer die Belastungsdauer, desto leichter lässt sich der Fleck meistens entfernen. Bei fetten Flecken, die z. B. durch Ölkreide (Wasco) verursacht wurden, ist der Fleck vorsichtig mit einem Pflanzenöl zu verdünnen. Danach ist der Schmutzfleck mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel zu entfernen. Tintenflecke von (Marken-)Stiften und Kugelschreibern können nicht entfernt werden. Daneben hinterlässt ein Kugelschreiber auch mechanische Beschädigungen in der Wandfarbschicht. Diese Wandfarbe lässt sich wesentlich besser reinigen als andere Innenwandfarben. Trotz der Anwendung dieser Wandfarbe und der befolgten Reinigungsschritte kann es sein, dass abhängig von der Zusammensetzung des Flecks und der Dauer der Belastung, ein Fleck leicht sichtbar bleibt.

Hinweise zur allgemeinen Behandlung-Systeme

Diese Angaben zu allgemeinen Behandlungssystemen sind als Hinweis zu verstehen. Der zu behandelnde Untergrund und die Anforderungen an den Schlussanstrich bestimmen, welches Behandlungssystem angewendet werden muss.

Haftung zwischen den Farbschichten

Für eine gute Haftung zwischen den Farbschichten immer zwischen den Schichten schleifen / mattieren (mit Ausnahme von Wandfarben).

Reparaturen und Kompatibilität mit Farben

Reparaturen an Untergründen, Lackierungen, Anschlussfugen/Nähten und Verglasungssystemen sind mit den entsprechenden Produkten nach den Anweisungen des Herstellers durchzuführen. Für die Holzreparatur bevorzugen wir Holzreparaturprodukte auf Basis von Epoxid oder Polyurethan und für die Abdichtung von Glasfugen zum Soudal Glaskit TS. Die Soudal Acryrub CF2 kann zur Abdichtung von Fugen und Nähten in Innenwandfarben verwendet werden. Vor Beginn der Lackierarbeiten ist die gegenseitige Toleranz der zu verarbeitenden Produkte zu beurteilen.

Behandlung, steinigen Flächen

Steinige Untergründe müssen vor der Behandlung fest, tragfähig, ausreichend ausgehärtet und sauber sein. Entfernen Sie Zement-/Schluckhaut, die auf zementgebundenen Untergründen vorhanden sein könnte. Zementgebundene Untergründe müssen vor dem Auftragen einer Farbe oder Beschichtung ca. 28 Tage alt sein. Die zu behandelnden gipshaltigen Substrate dürfen max. 2% Feuchtigkeit und andere steinige Substrate max. 4% enthalten.

Zum Zeitpunkt des Drucks sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. Ralston Colour & Coatings B.V. übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben.

Ralston Colour & Coatings B.V.
Part of Royal Van Wijhe Verf
Russenweg 14
P.O. Box 205
8000 AE Zwolle
The Netherlands

T : +31(0)38 - 429 11 00
F : +31(0)38 - 421 04 14

www.ralstoncolour.com
info@ralstoncolour.com

IHK 05063230