



- Ralston Endurance High Gloss
- Ralston Endurance Satin
- Ralston Endurance Primer



• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS



Na zewnątrz

Ralston Endurance High Gloss

- Wyjątkowo długi okres użytkowania
- Szybkie schnięcie początkowe
- Bardzo wysoki połysk początkowy i długa trwałość blasku
- Doskonała aplikacja

Zastosowanie

Jako lakier wykończeniowy do uprzednio przygotowanego drewna, metalu i materiałów syntetycznych.



Na zewnątrz

Ralston Endurance Satin

- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne
- Długo zachowuje połysk
- Mocny przepływ
- Odpowiednia przez cały rok

Zastosowanie

Jako lakier wykończeniowy do uprzednio przygotowanego drewna, metalu i materiałów syntetycznych.



Na zewnątrz

Ralston Endurance Primer

- Dla optymalnego połysku
- Nadaje zwartą i gładką powierzchnię
- Wysoki stopień wypełnienia
- Bardzo dobra kryje (także krawędzie)

Zastosowanie

Jako lakier gruntujący do drewna i podkład i lakier wykończeniowy do uprzednio przygotowanego drewna, metalu i materiałów syntetycznych.

	Ralston Endurance High Gloss	Ralston Endurance Satin High Gloss
Wydajność Teoretyczna *	13 m ² /l	14,2 m ² /l
Warunki Schnięcia	20 °C / 65 % R.H.	20 °C / 65 % R.H.
Czas Pyłosuchości **	2	2,5
Czas Przylepności **	3	4
Czas Ponownego Malowania **	16	18
Grubość Warstwy Mokrej	77 Mμ	70 Mμ
Grubość Warstwy Suchej	50 Mμ	45 Mμ
Stopień Połysku	Wysoki połysk, ok 85 G.U. przy 60 °	Połysk satynowy, ok 30 G.U. przy 60 °

	Ralston Endurance Primer
Wydajność Teoretyczna *	16 m ² /l
Warunki Schnięcia	20 °C / 65 % R.H.
Czas Pyłosuchości **	1,5
Czas Przylepności **	3
Czas Ponownego Malowania **	16
Grubość Warstwy Mokrej	63 Mμ
Grubość Warstwy Suchej	40 Mμ
Stopień Połysku	Połysk satynowy, ok 20 G.U. przy 60 °

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2023-06