



Peintures Next-Gen

à base de liant végétal et renouvelable, obtenu de façon écoresponsable.

- Ralston ExtraTex Matt [2]
- Ralston ExtraTex Satin [20]



• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston SuperTex Matt [5]

Une nouvelle génération de peintures murales biosourcées, développée à la perfection. Une nouvelle étape innovante de la technologie écoresponsable des liants. À partir de déchets végétaux tirés de la biomasse de seconde génération. Excellente opacité, sans solvant*, diluables à l'eau et disponibles dans toutes les couleurs.



Intérieur

Ralston ExtraTex Matt [2]

- Écoresponsable et sans COV*
- Excellente résistance à l'abrasion, classe 1
- Excellent pouvoir couvrant, classe 1
- Excellent traitement
- Presque inodore

Utilisation

Murs et plafonds, sur les supports en pierre, le béton, le crépi et la maçonnerie.



Intérieur

Ralston ExtraTex Satin [20]

- Écoresponsable et sans COV*
- Excellente résistance à l'abrasion, classe 1
- Excellent pouvoir couvrant
- Excellent traitement

Utilisation

Murs et plafonds, sur les plaques de plâtre cartonnées, le béton, la maçonnerie et le crépi.

Sans COV *: Toutes les peintures blanches et de base sont sans solvant. En fonction de la couleur choisie, de la base utilisée et des pâtes de couleur utilisées, une quantité réduite de COV peut être présente dans le produit, quelques grammes par litre au maximum.

Ralston ExtraTex Matt [2]

Rendement Théorique *	6 - 9 m ² /l
Résistance À L'abrasion	Classe 1 suivant DIN EN 13 300 après 28 jours.
Classe De Couvrance	Classification (1 d'une consommation de 6 - 9 m ² /l suivant ISO 6504-3 et DIN EN 13 300
Temps De Séchage Hors Poussière **	0,5
Temps De Recouvrement **	4
Degré De Brillance	Mat complet, ca. 2 G.U. à 85 °
Étiquetage Français Sur L'émission	A+

Ralston ExtraTex Satin [20]

Rendement Théorique *	6 - 9 m ² /l
Résistance À L'abrasion	Classe 1 suivant DIN EN 13 300 après 28 jours.
Classe De Couvrance	Classification (2 d'une consommation de 6 - 9 m ² /l suivant ISO 6504-3 et DIN EN 13 300
Temps De Séchage Hors Poussière **	0,5
Temps De Recouvrement **	4
Degré De Brillance	Satin profond, ca. 20 G.U. à 85 °
Étiquetage Français Sur L'émission	A+

- * En fonction du mode d'application, de l'épaisseur de la couche appliquée et du support
** Temps de séchage en heures

Pour plus d'informations sur les utilisations ou sur les produits, consultez www.ralstoncolour.com

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2021-11