



LBH SDT Ultra Hoogglanslak

De beste keus voor duurzaam
vastgoedonderhoud

- LBH SDT Ultra Hoogglanslak
- LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak

• paint • passion • people

Wijzonol

vakverf sinds 1916

LBH SDT Ultra Hoogglanslak

Onder gunstige omstandigheden is een levensduur tot 12 jaar geen uitzondering. Dat heeft alles te maken met de innovatieve Super Durable Technologie, die speciaal ontwikkeld is om bescherming te bieden tegen de sterk wisselende weersinvloeden die het Nederlandse klimaat kent. Een unieke combinatie van grondstoffen zorgt voor een ongekend hoge aanvangsglans, die bovendien heel lang stand houdt. En hoe langer het glansbehoud, hoe langer de levensduur.



Buiten

LBH SDT Ultra Hoogglanslak

- Uitstekend buitenduurzaam
- Snelle aanvangsdroging
- Zeer hoge aanvangsglans & lang glansbehoud
- Uitstekende verwerking

Toepassing

Als aflak op voorbehandeld hout, metaal en kunststof.



Buiten

LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak

- Uitstekend buitenduurzaam
- Lang glansbehoud
- Strakke vloei
- Hoge hoogglans

Toepassing

Als aflak op voorbehandeld hout, metaal en kunststof.

LBH SDT Ultra Hoogglanslak

Theoretisch rendement (m ² /l) *	13
Stofdroogtijd (20°C / 65% R.V.) **	2
Kleefvrijtijd (20°C / 65% R.V.) **	3
Overschilderbaartijd (20°C / 65% R.V.) **	16
Laagdikte nat (micrometer)	77
Laagdikte droog (micrometer)	50
Glansgraad	Hoogglans, ca. 85 G.U. bij 60°

LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak

Theoretisch rendement (m ² /l) *	13
Stofdroogtijd (20°C / 65% R.V.) **	3
Kleefvrijtijd (20°C / 65% R.V.) **	4
Overschilderbaartijd (20°C / 65% R.V.) **	24
Laagdikte nat (micrometer)	77
Laagdikte droog (micrometer)	50
Glansgraad	Hoogglans, ca. 85 G.U. bij 60°

* Afhankelijk van applicatiemethode, aangebrachte natte verlaagdikte en ondergrond

** Droogtijd in uren

Onderdeel van Koninklijke Van
Wijhe Verf

Wijzonol
vakverf sinds 1916

Wijzonol Bouwverven B.V.
Postbus 205, 8041 AL Zwolle
Nederland

038 - 429 11 00
info@wijzonol.com
www.wijzonol.nl

2023-4