

Ralston Aqua lakken

Watergedragen lakken met een diepe intense kleurbeleving. Interieur & exterieur.

- Ralston Aqua High-Gloss
- Ralston Aqua Satin
- Ralston Aqua Semi-Matt

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Aqua High-Gloss, Aqua Satin & Aqua Semi-Matt

Hoogwaardige, waterverdunbare lakken op basis van alkyd technologie.



Buiten
Binnen

Ralston Aqua High-Gloss

- Mooie hoge glans
- Lang kleurbehoud
- Uitstekende dekking
- Mooie vloei

Toepassing

Op voorbehandeld hout, metaal, kunststof (pvc), hout- en steenachtig plaatmateriaal. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk na grondig reinigen en mat schuren.



Buiten
Binnen

Ralston Aqua Satin

- Uitstekend buitenduurzaam
- Zeer goede vloei en optimale dekkraft
- Soepele verwerking
- Snelle droging

Toepassing

Op voorbehandeld hout, metaal, kunststof (pvc), hout- en steenachtig plaatmateriaal. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk na grondig reinigen en mat schuren.



Buiten
Binnen

Ralston Aqua Semi-Matt

- Uitstekend buitenduurzaam
- Zeer goede vloei en optimale dekkraft
- Soepele verwerking
- Snelle droging

Toepassing

Op voorbehandeld hout, metaal, kunststof (pvc), hout- en steenachtig plaatmateriaal. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk na grondig reinigen en mat schuren.

	Ralston Aqua High-Gloss	Ralston Aqua Satin
Theoretisch Rendement *	10 m ² /l	10,9 m ² /l
Droogtijdconditie	20 °C / 65 % R.V.	20 °C / 65 % R.V.
Stofdroogtijd **	1	0,5
Overschilderbaartijd **	16	4
Laagdikte Nat	100 Mμ	92 Mμ
Laagdikte Droog	35 Mμ	35 Mμ
Glansgraad	Hoogglans, ca. 80 G.U. bij 60 °	Zijdeglans, ca. 35 G.U. bij 60 °

	Ralston Aqua Semi-Matt
Theoretisch Rendement *	11,4 m ² /l
Droogtijdconditie	20 °C / 65 % R.V.
Stofdroogtijd **	0,5
Overschilderbaartijd **	4
Laagdikte Nat	88 Mμ
Laagdikte Droog	35 Mμ
Glansgraad	Semi-matt, ca. 20 G.U. bij 60 °

* Afhankelijk van applicatiemethode, aangebrachte natte laagdikte en ondergrond

** Droogtijd in uren

Raadpleeg www.ralstoncolour.com voor verwerkingsinformatie en specifieke productinformatie.

Onderdeel van
Koninklijke Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2022-03