

• paint • passion • people









- · Eccellente scorrevolezza e copertura
- · Bella lucentezza satinata
- · Ingiallimento minimo
- · Anti-graffi e anti-urti



## **Applicazione**

Come vernice finale su legno, metallo e plastica pre-trattati.



## Ralston Semi-Matt

- · Bella finitura satinata opaca
- · Ottima scorrevolezza
- · Eccellente copertura (dei bordi)
- · Buona lucentezza



Come vernice per strato intermedio e finale su legno, metallo e plastica pre-trattati.



## Ralston Matt

- · Anti-graffi e anti-urti
- · Bella finitura opaca
- · Ottima scorrevolezza e copertura
- · Ingiallimento lieve



## Applicazione

Come vernice finale su legno, metallo e plastica pre-trattati.

	Ralston Satin	Ralston Semi-Matt
Resa Teorica *	13 m2/l	11,6 m2/l
Condizione Di Essiccazione	20 °C / 65 % U.R.	20 °C / 65 % U.R.
Tempo Di Asciugatura Fuori Polvere **	3	2
Tempo Di Verniciabilità **	18	16
Spessore Dello Strato Umido	85 Μμ	85 Μμ
Spessore Dello Strato Asciutto	50 Μμ	50 Μμ
Grado Di Lucentezza	Lucentezza satinata, circa 35 G.U. a 60 °	Bassa lucentezza satinata, circa 20 G.U. a 60 °

	Ralston Matt
Resa Teorica *	13 m2/l
Condizione Di Essiccazione	20 °C / 65 % U.R.
Tempo Di Asciugatura Fuori Polvere **	4
Tempo Di Asciugatura Al Tatto **	5
Tempo Di Verniciabilità **	18
Spessore Dello Strato Umido	78 Mμ
Spessore Dello Strato Asciutto	50 Μμ
Grado Di Lucentezza	Opaco, circa 15 G.U. a 60 °

Part of Royal Van Wijhe Verf

