

CLOROCAUCHO PISCINAS AZUL

Ref: 767-401

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN	Pintura de acabado basada en resinas de clorocaucho y plastificantes insaponificables y pigmentos de alta resistencia química.
USO RECOMENDADO	Como acabado para la protección de instalaciones industriales que trabajan en ambientes de elevada agresividad química, principalmente ambientes ácidos, alcalinos ó salinos.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> - Secado físico. - Buena resistencia a la humedad. - Resistente a la intemperie, ambiente salino, ácidos y álcalis diluídos. - Resistencia térmica hasta 70 °C.

DATOS TÉCNICOS					
<i>Color</i>	Azul				
<i>Brillo</i>	Sedoso				
<i>Peso específico (Kg / l)</i>	1,50 ± 0,02				
<i>Sólidos en volumen (%)</i>	48 ± 2				
<i>Sólidos en peso (%)</i>	72 ± 2				
<i>Espesor recomendado</i>	40 micras secas				
<i>Rendimiento teórico</i>	12 m ² / l				
<i>Tiempo de secado a 20 °C</i>	Tacto	30 min	Intervalo de repintado	Mín	8 h
	Duro	90 min		Máx	Prolongado
<i>Secado total a 20 °C</i>	7 días				
<i>Punto de Inflamación</i>	26 °C				
<i>V.O.C.</i>	398 g / l				

CLOROCAUCHO PISCINAS AZUL

Ref: 767-401

Ficha Técnica

DATOS DE APLICACIÓN	
<i>Componentes</i>	1
<i>Diluyente</i>	Utilizar disolvente industrial, Ref. 003-151
<i>Disolvente de limpieza</i>	Disolvente limpieza, Ref. 003-502
<i>Preparación de superficie</i>	Aplicar sobre capas previas, limpias y libres de contaminación.
<i>Métodos de Aplicación</i>	Brocha, rodillo y pistola airless, añadir 5 % diluyente
	Con pistola aerográfica, añadir 15 % diluyente
<i>Temperatura de aplicación</i>	Temperatura del sustrato superior a 5 °C y superior en 3 °C a la temperatura de rocío.
<i>Sistema de pintado</i>	Aplicar sobre imprimaciones sintéticas de la Línea 379 o sobre la imprimación clorocaucho, Línea 793.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y sin abrir. De 5 a 35 °C.
--------------------------------------	--

SEGURIDAD E HIGIENE	Ver ficha de Seguridad
----------------------------	------------------------