



Pool Liner



COLLE PROFESSIONNELLE SPÉCIALE PISCINES EN AÉROSOL

**Fixation des feutres, films ou mousses de protection
avant la pose des liners de piscines**

**Fixation des joints de pièces à sceller avant la pose des
liners de piscines**

Collages :

Caoutchouc, isolants fibre minérale et mousse, papier, tissus de verre, ou cotons, liège, moquette, feutre polyester, plastiques (faire un essai au préalable), etc..., sur eux-mêmes ou bien sur supports métalliques (sauf cuivre et zinc), bois, béton, polystyrène extrudé haute densité, verre, etc....

Application :

Dans le cas où l'une des surfaces soit poreuse : Appliquer la colle **Pool Liner** sur une face, attendre 30 secondes et presser fermement les deux parties à coller.

Dans le cas où les deux surfaces sont étanches : Appliquer la colle **Pool Liner** sur les deux faces, attendre 1 minute puis presser fermement les deux parties à coller.

Important :

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Appliquer à une distance d'environ 30cm du support à coller.

Dans le cas d'un support polystyrène, augmenter la distance de pulvérisation et garder en permanence l'aérosol en mouvement.

Consommation :

18 à 36 grs au m². Application en piscine environ 60m² pour 500 ml.

Avantages :

Economique grâce à sa formulation moussante - Faible volume de stockage - Facile à utiliser - Gicleur réglable 3 positions - Adhère sur toutes les surfaces, Plus de matériel à nettoyer.

Propriétés techniques :

Ne contient ni dichlorométhane, ni CFC, ni HCFC

Composition : Caoutchouc styrène butadiène (SBR) en solution.

Température d'application : **+5°C à +30°C.**

Température d'utilisation : **-10°C à +40°C.**

Couleur Jaune/or. Extrait sec 25 % en poids. Emballage Aérosol. Stockage dans un lieu sombre, propre et sec entre **+5°C** et **+25°C.**

Durée de stockage **36 mois** dans son emballage.