

OILMAT

Tapis Techniques

RÉSISTANT À L'HUILE




PROPRIETES MECANQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées	Norme	Valeur	
MECHANIQUES			
<i>Elastomère</i>		synthétique	
<i>Dureté</i>	ASTM D2240	70 ±5	Shore A
<i>Résistance à l'abrasion (5N)</i>	ISO 4649	≤200	mm ³
<i>Empreinte résiduelle</i>	EN ISO 24343	≤0.15	mm
<i>Stabilité dimensionnelle</i>	EN ISO 23999	±0.3	%
<i>Isolation acoustique</i>	ISO 10140-3	12	dB

RÉSISTANCE CHIMIQUE

<i>Produits de nettoyage courants</i>	EN 423	Bonne
---------------------------------------	--------	--------------

PROFIL



ASPECT



Pastilles (MC 2K1)



Checker (MK)

CARACTERISTIQUES

- Antidérapant.
- Profil à pastilles ou checker
- Face arrière : impression

AVANTAGES

- Tenue aux huiles et graisses animales et végétales (température maxi +50°C) et aux hydrocarbures sans aromatiques.
- Conducteur d'électricité.
- Isolant acoustique et thermique.
- Agréable à la marche et à la station debout.
- Facilité de nettoyage et d'entretien.
- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.

APPLICATIONS

- Revêtement de sol adapté aux sites industriels.
- Installations à l'intérieur.
- Allées, entrepôts, vestiaires, devants de machines
- et d'équipements lourds, en présence de projection de produits gras.

RECOMMANDATION D'ENTRETIEN

Suivez toujours les avertissements et les instructions du fabricant lorsque vous utilisez un produit de nettoyage.

DIMENSIONS

Code	Sit. stock	Coleur	Épaisseur (mm)		Largeur (mm)		Longueur (m)		Poids (kg/m ²)	Aspect	Face arrière	Résistance diélectrique	Bande de marquage	Tube intérieur en carton Ø mm
5602425	stock	●	3	±0.3	1000	±2%	10	±2%	4.05	MC	impression	-	-	80
5029244	no stock	●	3	±0.3	1200	±2%	10	±2%	4.05	MC	impression	-	-	80
S1774070	stock	●	3	±0.3	1400	±2%	10	±2%	3.75	MK	impression	-	-	80

CONDITIONNEMENT

94/62/EC

Etiquetage	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m ² , le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.	LDPE4
Emballage	Sous film polyéthylène noir.	LDPE4

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Selon le processus de fabrication, il peut y avoir des différences dans certaines tonalités des couleurs des rouleaux.

Les couleurs des kits d'échantillons et des catalogues doivent être considérées comme indicatives.

Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.



TRELLEBORG

www.trelleborg.com/fluidhandling