S SANDWICH

WEAR RESISTANT SHEETING

NOIR /ROUGE /NOIR NR 60/45/60

RACLEURS ABRASION SPECIALE

PROPRIETES MECANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

MECANIQUES

Elastomère	NR
Couleur	Noir - R698
Couleur de l'élastomère 2	R492 - Rouge
Couleur de l'élastomère 3	R698 - Noir
Densité	1.15 g/cm3 ±0.05
Dureté (ISO 48-4)	60/45/60±5 Shore A
Résistance rupture (ISO 37)	≥15 MPa
Allongement rupture (ISO 37)	≥400 %
Déchirure (ISO 34-1)	≥35 N/mm
Résistance à l'abrasion (ISO 4649)	5N ≤130mm3
Déformation rémanente après compression (ISO 815-1)	22h @ 70°C : ≤35%

TEMPERATURE

Température d'utilisation	-40/+85 °C

VIEILLISSEMENT

Δ Dureté (ISO 188)	70h @ 70°C : ≤5 Shore A
Δ Rr/Rr (ISO 188)	70h @ 70°C : ≤-15%
Δ Ar/Ar (ISO 188)	70h @ 70°C : ≤-25%

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Acides et bases dilués	Bonne
Acides et bases concentrés	Modérée
Ozone	Modérée
Huiles et Hydrocarbures	Déconseillée

CARACTERISTIQUES

- Sandwich en caoutchouc naturel : un tiers noir/un tiers rouge/un tiers noir.
- Couche extérieure résistante à l'abrasion et à la coupure, procurant un effet de nettoyage et raclage.
- Couche intermédiaire rouge amortisseuse.

AVANTAGES

- Nettoyage efficace et usure uniforme de la bande transporteuse
- Durée de vie de la bande transporteuse améliorée.
- Souplesse.

APPLICATIONS

- Destiné au nettoyage des bandes transporteuses : permet d'éliminer les matériaux tels que sable, minerais, charbon, boues, terre, etc.
- Excellent pour retirer des matériaux humides et colmatants.
- Secteur d'activité : sablières, carrières, fonderies, cimenteries, constructions mécaniques, centrales à béton, etc.

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

- Respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation figurant sur les emballages des produits de nettoyage utilisés.

Asbestos FREE | Halogen FREE | RoHS compliant | REACH compliant

RACLEURS ABRASION SPECIALE	S SANDWICH	NOIR /ROUGE /NOIR NR 60/45/60

DIMENSIONS

Code article	*Situation Stock*	*Épaisseur (mm)*	*Largeur (mm)*	*Longueur (mm)*	*Poids*	*Aspect 1*	*Aspect 2*	*Type d'insertion*	*Nombre d'insertions*	*Ø mm tube carton intérieur*
SSSW000Z010001	STD NOT STOCK	10	1400 ±2%	10000 ±2%	11,5	Smooth	Smooth	-	0	
SSSW0019012001	STD NOT STOCK	12	1400 ±2%	10000 ±2%	13,8	Smooth	Smooth	-	0	
5029328	STD NOT STOCK	15	1400 ±2%	10000 ±2%	17,25	Smooth	Smooth	-	0	
SSSW0017020001	STD NOT STOCK	20	1400 ±2%	10000 ±2%	23	Smooth	Smooth	-	0	
SSSW0015025001	STD NOT STOCK	25	1400 ±2%	10000 ±2%	28,75	Smooth	Smooth	-	0	

IDENTIFICATION

Etiquetage	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.
Emballage	Sous film polyéthylène noir. (94/62/EC - LDPE4)
Conditionnement	Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux.

Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.

TRELLEBORG

www.trelleborg.com/fluidhandling