

# BS33 NBR



## FEUILLE NITRILE 60 POUR APPLICATIONS TECHNIQUES

### CARACTERISTIQUES

Feuille nitrile 60 Shore A haut de gamme.

### APPLICATIONS

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec huiles minérales, et hydrocarbures.

### AVANTAGES

- Excellente tenue aux huiles et graisses (température maxi +110 °C).
- Excellente tenue aux hydrocarbures (teneur en aromatiques ≤30% et température maxi +20 °C).
- Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.

### BENEFICES

- Fiabilité.
- Sécurité.
- Performance.

### PROPRIETES MECANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées	Norme de référence	Valeur	
<b>MECANIQUES</b>			
Elastomère - noir		NBR	
Densité		1.28 ±0.05	g/cm <sup>3</sup>
Dureté	ASTM D2240	60 ±5	Shore A
Résistance rupture (Rr)	ISO 37	≥10	MPa
Allongement rupture (Ar)	ISO 37	≥350	%
Déchirure (Rd)	ISO 34-1	≥25	N/mm
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70 °C	ISO 815-1	≤30	%
<b>TEMPERATURE</b>			
Température d'utilisation		-25/+110	°C
<b>VEILLISSEMENT</b>			
Δ Dureté après 70h à 70 °C	ASTM D573	≤5	Shore A
Δ Rr/Rr après 70h à 70 °C	ASTM D573	≤-15	%
Δ Ar/Ar après 70h à 70 °C	ASTM D573	≤-40	%
<b>TENUE AUX HUILES</b>			
Huile IRM 901, Δ Volume après 70h à 70 °C	ISO 1817	≤5	%
Huile IRM 903, Δ Volume après 70h à 70 °C	ISO 1817	≤20	%
<b>RÉSISTANCE CHIMIQUE</b>			
Acides et bases dilués	Acides et bases concentrés	Ozone	Huiles et Hydrocarbures
Très bonne	Bonne	Modérée	Très bonne
<b>IDENTIFICATION</b>			
Marquage	Sans.		
Conditionnement	Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux.		
Emballage	Sous film polyéthylène noir.		
Etiquetage	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m <sup>2</sup> , le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.		
Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.			

NBR		FEUILLE NITRILE 60		BS33	
ÉPAISSEUR mm		LARGEUR mm		LONGUEUR m	
POIDS kg/m <sup>2</sup>		ASPECT			
2 ± 0.3		1400 ± 2 %		15 ± 2 %	
3 ± 0.3		1400 ± 2 %		10 ± 2 %	
4 ± 0.4		1400 ± 2 %		10 ± 2 %	

