

S BLACKSKIRT

WEAR RESISTANT SHEETING

NOIR NR 50
ABRASION SPECIALE


PROPRIETES MECANQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

MECANIQUES

<i>Elastomère</i>	NR
<i>Couleur</i>	Noir - R439
<i>Densité</i>	1.18 g/cm ³ ±0.05
<i>Dureté (ISO 48-4)</i>	50±5 Shore A
<i>Résistance rupture (ISO 37)</i>	≥8.5 MPa
<i>Allongement rupture (ISO 37)</i>	≥400 %
<i>Déchirure (ISO 34-1)</i>	≥30 N/mm
<i>Résistance à l'abrasion (ISO 4649)</i>	5N ≤125mm ³
<i>Déformation rémanente après compression (ISO 815-1)</i>	22h @ 70 °C : ≤40%

TEMPERATURE

<i>Température d'utilisation</i>	-40/+70 °C
----------------------------------	------------

VIEILLISSEMENT

<i>Δ Dureté (ISO 188)</i>	70h @ 70 °C : ≤8 Shore A
<i>Δ Rr/Rr (ISO 188)</i>	70h @ 70 °C : ≤20%
<i>Δ Ar/Ar (ISO 188)</i>	70h @ 70 °C : ≤35%

RÉSISTANCE CHIMIQUE

<i>Acides et bases dilués</i>	Bonne
<i>Acides et bases concentrés</i>	Modérée
<i>Ozone</i>	Modérée
<i>Huiles et Hydrocarbures</i>	Déconseillée

CARACTERISTIQUES

- Caoutchouc naturel, 50 Shore A, noir.

AVANTAGES

- Souple.
- Bonne résistance à l'usure.

APPLICATIONS

- Confections de bavettes permettant :
 - d'assurer l'étanchéité aux points de chargement des bandes transporteuses,
 - de centrer les matériaux,
 - de protéger contre les projections latérales (pas de contact permanent avec la bande),
 - de servir de lame racleuse.
- Convient pour les produits courants de faible granulométrie tels que : calcaire concassé, ciment, graviers humides, sels marins, sable humide, etc.
- Secteurs d'activités : sablières, carrières, fonderies, cimenteries, constructions mécaniques, centrales à béton, etc.

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

- Respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation figurant sur les emballages des produits de nettoyage utilisés.

**Asbestos
FREE**
**Halogen
FREE**
**RoHS
compliant**
**REACH
compliant**

DIMENSIONS

Code article	Situation Stock	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids	Aspect 1	Aspect 2	Type d'insertion	Nombre d'insertions	Ø mm tube carton intérieur
5513163	STD NOT STOCK	3	1400 ±2%	10000 ±2%	3,6	Smooth	Smooth	-	0	80 mm
SSR43900004001	STD NOT STOCK	4	1400 ±2%	10000 ±2%	4,8	Smooth	Smooth	-	0	80 mm
SSR43900005003	STD NOT STOCK	5	1400 ±2%	10000 ±2%	6	Smooth	Smooth	-	0	
SSR43900006004	STD STOCK	6	1400 ±2%	10000 ±2%	7,2	Smooth	Smooth	-	0	
5513209	STD STOCK	8	1400 ±2%	10000 ±2%	9,6	Smooth	Smooth	-	0	
SSR4390001000A	STD STOCK	10	1400 ±2%	10000 ±2%	12	Smooth	Smooth	-	0	
5513175	STD NOT STOCK	12	1400 ±2%	5000 ±2%	14,4	Smooth	Smooth	-	0	
SSR43900015006	STD NOT STOCK	15	1400 ±2%	5000 ±2%	18	Smooth	Smooth	-	0	

IDENTIFICATION

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

Emballage

Sous film polyéthylène noir. (94/62/EC - LDPE4)

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux.

Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.