PLUTON 2G

GENERAL INDUSTRY

Soudage

APPLICATIONS

Tuyau caoutchouc pour GPL (bombones de gaz, chauffages, soudage et conduites de GPL) et acétylène comme gaz d'alimentation de soudage.

AVANTAGES

Flexible, léger et donc très maniable.
Durée de vie importante.
Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds).
Résiste à la flamme en cas de retour de flamme.
Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	SBR/NR, noir, lisse.
Armature	fils synthétiques
Revêtement	EPDM, rouge et orange, null, lisse.
Température d'utilisation	-30°C => +80°C.

NORMES/HOMOLOGATIONS

ISO 3821. ISO

GENERAL INDUSTRY

PLUTON 2G

DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	TYPE	CODE ARTICLE
6.3	12.0	20	60	55	0.12	20.0	2G	5503456
6.3	12.0	20	60	55	0.12	40.0	2G	5503457
6.3	12.0	20	60	55	0.12	120.0	2G	5503458
8.0	14.0	20	60	65	0.16	20.0	2G	5503459
8.0	14.0	20	60	65	0.16	40.0	2G	5503460
8.0	14.0	20	60	65	0.16	120.0	2G	5503461
10.0	17.0	20	60	75	0.17	20.0	2G	5503462
10.0	17.0	20	60	75	0.17	40.0	2G	5503463
12.5	19.0	20	60	80	0.21	20.0	2G	5503464
12.5	19.0	20	60	80	0.21	40.0	2G	5503465
20.0	27.5	20	60	90	0.39	40.0	2G	5605329

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).