

BRAKLEEN PRO

Tekniskt datablad

Produktnamn: Brakleen Pro
Försäljningskod: 32694

Skapat datum: 8/2016

Version: I

1: Allmän beskrivning

Bromskomponentrengöring med en formel som baseras på flera aktiva ingredienser för effektiv borttagning av olja, fett, trafiksmuts och bromsvätska. Högeffektiv, trevlig lukt och praktiskt 360 graders spraysystem. Snabbtorkande utan rester.

2: Egenskaper

- Tar effektivt bort bromsvätska, fett, olja och hårda avlagringar.
- Minskar skivbromsgnissel och kopplingsskrammel.
- Snabb avdunstning för att minimera driftsavbrotten.
- Lämnar inte rester.
- Säker på alla metallytor, orsakar inte anlöpning.
- Säker på de flesta plaster, gummimaterial och beläggningar.
- Testa före användningen på material som är känsliga eller utsatta för påkänning.
- Praktisk 360 graders (inklusive inverterad position) sprayventil
- Mycket ren drivgas av CO₂ vilket ger ett aktivt produktinnehåll på 95 %.

3: Användningsområden

- Perfekt för rengöring och avfettning av alla broms- och kopplingsdetaljer.
- Allmän rengöring av mekaniska delar.

4: Anvisningar

- Spraya rikligt och låt rinna av.
- Låt torka vid omgivningstemperatur.
- Upprepa vid behov.
- Testa på känsliga material före användningen.
- Använd inte på spänningssatt utrustning.
- Använd inte på känslig elektronisk utrustning.
- Återaktivera inte utrustning förrän behandlade komponenter är helt torra och fria från produkten.
- Säkerställ tillräcklig ventilation.
- Skydda och smörj igen om det behövs.
- Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt förordning (EG) 1907/2006 artikel 31 och tillägg finns för alla produkter från CRC genom www.crcind.com



5: Typiska produktdata (utan drivgas)

Utseende	:	Vätska.
Färg	:	Klar.
Lukt	:	Citrus.
Densitet	:	0,712 g/cm ³ (vid 20 °C).
Flampunkt	:	<0 °C
Självantändningstemperatur	:	>200 °C
Förångningsgrad	:	2,8 (Eter=1)
Ångdensitet	:	3 (vid 20 °C).
Ytspänning aktiv produkt	:	21 mN/m

6: Förpackning

Aerosol	12 x 500 ml
	24 x 500 ml

7: Kommentarer

Känsliga plaster (t.ex. polystyren och polykarbonat) måste kontrolleras, särskilt i samband med termisk eller mekanisk påkänning.

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning, förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information lämnas i god tro men utan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats på grund av ändrad lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hämtas från vår webbplats: www.crcind.com Vi rekommenderar att du registrerar dig på vår webbplats, så att du får eventuella uppdaterade datablad skickade till dig automatiskt.